



WELDBASELAYER CARBONX ACTIVE

Tehnični list

CARBONX TK-60 yersey				
teža	gr/m2	185		
debelina	mm	0.5		
standardi		EN ISO 11612		
toplotna odpornost		ISO 17493 260 C -4.4%		
širjenje ognja		ISO 15025-A A1		
širjenje ognja		ISO 15025-B A2		
konvekcijska toplota		ISO 9151 B1		
sevalna toplota		ISO 6942-B C1		
tekoče železo		ISO 9185 E1		
kontaktna toplota 250 C		ISO 12127 F1		
električna odpornost		EN 1149-2 Class 2		
toplotna odpornost el.obloka		EN 61482-1-2 Class 1		
		FIA 8856:2000		
elektro statična napetost		EN 1149-3 Pass		

